

# PRESTIGE

PINTURA EXTRA PREMIUM CLASE AAA

Es una línea de pintura Premium emulsionada que garantiza un excelente acabado mate en ambientes interiores. Tecnológicamente formulada para decorar y proteger cualquier tipo de sustrato de concreto y/o mampostería previamente acondicionado de forma adecuada, ofreciendo un insuperable cubrimiento y rendimiento.

## ESPECIFICACIONES

### Disponibilidad

Galón: 3,785 L

4 Galones: 15,14 L

### Diluyente

Agua. Para brocha o rodillo: hasta 10%

(Aprox. 1/4 de litro de agua por galón para facilitar su aplicación)

### Rendimiento teórico

Hasta 44 m<sup>2</sup>/gal (por mano), variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

### Secado

Al tacto: 30 minutos

Repintado: 4 horas

### Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

### Resistencia

Excelente resistencia en interiores. Línea de uso doméstico y lavable.

### Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Excelente cubrimiento, rendimiento y blancura.
- ▶ Excelente retención de color.
- ▶ Excelente nivelación.
- ▶ Película lavable y de larga duración.
- ▶ En su formulación cuenta con aditivos repelentes de agua.
- ▶ Anti-Hongos y moho.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Libre de plomo y mercurio.
- ▶ Bajo olor y bajo contenido de COV, lo que la hace amigable con el medio ambiente.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

- ▶ Brocha.
- ▶ Rodillo.
- ▶ Pistola convencional.

## FONDOS RECOMENDADOS

- ▶ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino PINECO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ **Vehículo:** mezclas de emulsiones acrílicas.
- ▶ **Pigmentos:** combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- ▶ **Color:** Blanco Assoluto y colores modernos según carta PINECO.
- ▶ **Aspecto de la película:** mate.
- ▶ **Viscosidad original:** 90-95 K.U.
- ▶ **% Material no volátil/volumen:** entre 31-33% (dependiendo del color)
- ▶ **Densidad:** 5,20-5,60 kg/gal.
- ▶ **PH:** 8-9.

## INTERIORES MATE

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ▶ La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- ▶ Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijas.
- ▶ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- ▶ En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

## ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▶ Almacene el producto bajo techo.
- ▶ Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- ▶ No se debe apilar con más de tres tendidos.
- ▶ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▶ No ingiera el producto.
- ▶ Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- ▶ En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- ▶ No se vierta en cañerías.
- ▶ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.

# PINECO



### ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.