

ESPECIALIZADOS

Brocales

Extra Premium

Es una línea de pintura emulsionada, formulada a partir de resinas acrílicas especiales y pigmentos de primera calidad para ser utilizada sobre superficies de asfalto o concreto, está especialmente diseñada para la demarcación de brocales, aceras, puentes, pasos peatonales, muros, islas, defensas de concreto, zonas de estacionamiento, entre otros.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3.785 L

4 galones: 15,14 L

Diluyente

No requiere, la adición de agua puede ocasionar un aumento en el tiempo de secado.

Rendimiento teórico

Hasta 44 m²/gal, variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al tacto: 15-25 minutos

Repintado: 2-4 horas

Condiciones de aplicación

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

Resistencia

Excelente adhesión y alta resistencia a la abrasión, al agua, a los rayos UV y a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Resistente a la intemperie, al agua, a los rayos UV y al tránsito peatonal.
- Excelente adherencia en superficies de concreto y asfálticas.
- Requiere una única capa (monocapa).
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Secado rápido.
- Bajo contenido de COV, lo que la hace amigable con el medio ambiente.
- Libre de plomo y mercurio.
- ▶ Excelente rendimiento.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- ▶ Rodillo.
- Pistola convencional.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▶ Para brocales nuevos aplique una mano de sellador antialcalino **PINECO**, en especial si la pintura a utilizar es brocal amarilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Vehículo:** mezcla de resinas acrílicas especiales.
- **Pigmentos:** combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- ▶ **Color:** blanco y según carta de colores **Pineco**.
- **Aspecto de la película:** mate.
- **Viscosidad original:** 90-95 K.U.
- ▶ **% Material no volátil/volumen:** entre 34-36%
- **Densidad:** 5,20-5,40 kg/gal.
- ▶ **PH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ▶ La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijas.
- ▶ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▶ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- ▶ No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▶ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- ▶ En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▶ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.