

CERAMI-K

Pintura Epóxica para CERÁMICA

Es un Esmalte Epoxy-Acrílico pre catalizado base agua especialmente formulado para renovar y proteger azulejos, cerámicas esmaltadas, vidrios y porcelanatos. Adecuado también para otras superficies como yeso, mampostería y metal (hierro, aluminio, galvanizado) previamente fondeados adecuadamente. Excelente poder de cubrimiento y adherencia, alta resistencia a la humedad, al ensuciamiento y al desarrollo de hongos. Apta para uso interior y exterior.

Indicado para paredes de baños y cocinas, áreas institucionales, hospitales, colegios, comedores. De rápido secado, por ser un producto al agua da mayor seguridad para las personas y el medio ambiente.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad:

¼ de galón: 0,967 L

Galón: 3,785 L

Diluyente: Agua. Para Brocha o Rodillo: Hasta 10%.

Rendimiento teórico: Hasta 45 m²/galón.

Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado al tacto: 30 minutos

Repintado: 4-6 Horas.

Salud y seguridad: Para un uso seguro de este producto solicite la Hoja de Seguridad de la misma.

Resistencia: Excelente resistencia a la abrasión, al agua, a los rayos UV y a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Excelente poder de cubrimiento.
- ▶ Excelente Adherencia.
- ▶ Secado Rápido.
- ▶ Lista para usar, sin Activador
- ▶ Super Lavable.
- ▶ Excelente Nivelación

MÉTODO DE APLICACIÓN

- ▶ Brocha
- ▶ Rodillo.
- ▶ Pistola convencional (Para un acabado profesional).

FONDOS RECOMENDADOS

- ▶ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino PINECO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Vehículo: Polímero Híbrido Epoxy-Acrílico.
- ▶ Pigmentos: Combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- ▶ Color: Blanco y colores modernos según carta PINECO.
- ▶ Aspecto de la película: Satinado Semibrillante.
- ▶ Viscosidad original: Entre 90 a 105 K.U (Unidades Krebs).
- ▶ % Material no volátil/volumen: Entre 30-35 %.
- ▶ Densidad: Entre 4,5 – 4,8 kg / Gal.
- ▶ PH: 8-9.
- ▶ Esperar 7 días como mínimo antes de efectuar una limpieza suave con la superficie pintada, evitando mojar con agua. Para limpiezas más profundas, dejar curar 30 días.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▶ Almacene el producto bajo techo.
- ▶ Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- ▶ No se debe apilar con más de tres tendidos.
- ▶ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▶ No ingiera el producto.
- ▶ Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- ▶ En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- ▶ No se vierta en cañerías.
- ▶ Tiempo mínimo de almacenamiento en envase original: 1 año.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ▶ Tratamiento previo: Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasa, hongos, algas, polvo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza.
- ▶ Superficies ya pintadas en buen estado: Lijar hasta eliminar brillo y recoger con un paño el polvillo resultante.
- ▶ Superficies azulejadas, cerámicas, esmaltadas, vidrios, etc: Desengrasar a fondo con agua caliente y detergente multiuso (con amoníaco si es posible) o desengrasante en caso de superficies muy sucias (cocinas, lavaderos, etc.) utilizando cepillos de cerda dura o esponja de acero para facilitar la tarea. Repetir la limpieza las veces necesarias para lograr una superficie totalmente desengrasada y limpia. En las juntas y pastinas, asegurarse de eliminar los posibles hongos con cloro diluido en agua. En caso de presencia de sarro tratar con ácido muriático diluido al 50% Después de estos tratamientos enjuagar bien con agua y repasar toda la superficie con paño embebido en alcohol para asegurar una mejor limpieza. El correcto tratamiento de la superficie es fundamental para obtener un adecuado resultado.

PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.