

DTM

Esmalte + ANTICORROSIVO

Extra Premium

Es una nueva línea extra Premium de Esmaltes Acrílicos emulsionados, especialmente formulados para ser usados directamente sobre superficies de hierro, no siendo necesaria la utilización de fondo anticorrosivo.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

1/4 Galón: 0.946 L

Galón: 3.785 L

Diluyente

De ser necesario (agua).

Brocha y rodillo hasta un 5%

Pistola un 10%

Rendimiento teórico

Hasta 70 m²/gal, variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al tacto: 30 minutos.

Repintado: 4 horas

Secamiento duro: 4 horas

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia

Excelente resistencia en interiores y uso doméstico.

Buena resistencia a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fácil lavabilidad de utensilios.
- ▶ Diluible en agua.
- Alta retención de brillo y color.
- Resistencia a la humedad.
- ▶ Resistente a la corrosión.
- Esmalte no tóxico.
- Blanco insuperable.
- No amarillea.
- ▶ Pinta y fondea.
- Bajo VOC.
- ▶ Fácil de aplicar.
- Buena nivelación.
- Secado rápido.
- ▶ Libre de plomo y mercurio.
- Excelente rendimiento.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- ▶ Rodillo.
- Pistola (recomendado para superficies metálicas).

FONDOS RECOMENDADOS

- ▶ No requiere.
- Solamente en superficies de concreto deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ **Vehículo:** resinas 100% acrílicas.
- **Color:** blanco y según carta de colores Pineco.
- ▶ **Aspecto de la película:** satinada, brillante y mate.
- **Viscosidad original:** 75-90 K.U.
- ▶ **% Material no volátil/peso:** entre 50-52%
- **% Material no volátil/volumen:** entre 40-42%
- ▶ **Densidad:** 4,6-4,8 kg/gal.
- **PH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ▶ **Metales ferrosos** - preparar el metal eliminando el óxido en escamas con mala adherencia y las partículas sueltas de óxido, limpiando con cepillo de púas o lijando.
- **Metales no ferrosos** - preparar la superficie de forma que esté exento de suciedad, grasas y otros contaminantes, efectuando una limpieza cuidadosa con disolvente según el caso.
- **Soportes anteriormente pintados** - en caso de que la superficie se encuentre en buenas condiciones, limpie retirando todo material extraño. Si la pintura no se encuentra en buen estado, eliminarla por raspado suave. Las pinturas suaves, duras o brillantes deben ser opacadas mediante un lijado previo.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▶ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- ▶ No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▶ No ingiera el producto.
- ▶ Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.
- Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.