

ESPECIALIZADOS

Fondo Antialcalino

Extra Premium

Es un producto a base de agua, formulado especialmente para sellar la humedad y para el acondicionamiento de superficies nuevas de concreto y mampostería en general, debido a sus excelentes propiedades para neutralizar la alcalinidad característica de los frisos nuevos, evitando de esta manera la saponificación y eflorescencia, formando una base ideal para la posterior aplicación de recubrimientos y pinturas.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3.785 L
4 galones: 15,14 L
5 galones: 18,925 L

Diluyente

Agite bien el producto en el envase hasta que homogenice y antes de comenzar a utilizarlo, si no homogeniza no lo utilice.

Rendimiento teórico

Hasta 40 m²/galón, variando el rendimiento según el método de aplicación y el tipo y porosidad de la superficie.

Secado

Al tacto: 30 minutos.
Secamiento duro: 4 horas.
Repintado: 4 horas.

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la Hoja de Seguridad de la misma.

Resistencia

Excelente resistencia a la alcalinidad.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Fácil de aplicar a brocha o rodillo.
- Fondo de aspecto blanco.
- Fondo aislante de la alcalinidad.
- ▼ Se aplica sobre el concreto nuevo en forma directa.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
 - ▼ Rodillo.
 - Pistola Convencional.
- Agite el producto en el envase hasta homogeneizar el color y antes de comenzar a utilizarlo. Si no homogeniza, no lo utilice.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ *Vehículo:* resina estireno acrílica.
- *Color:* blanco.
- *Aspecto de la película:* mate.
- ▼ *Viscosidad original:* entre 70-80 K.U.
- *% Material no volátil/peso:* entre 24-27%
- *% Material no volátil/volumen:* entre 18-20%
- *Densidad:* 1.2 - 1.3 kg/L.
- ▼ *pH:* 8 - 9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies a pintar deben estar libres de escamas de concreto y cualquier tipo de suciedad que perjudique la adherencia del Fondo Antialcalino.
- Cuando se trate de repintado, deben eliminarse restos de pinturas viejas desprendidas o pulverizadas.
- ▼ En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.
- El porcentaje de humedad interna del friso no deberá exceder el 25%

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.