

ESPECIALIZADOS

Grafiado

Extra Premium

Es una nueva línea Extra Premium de recubrimiento emulsionado de acabado decorativo tipo rayado y con diferentes efectos de texturas según su método de aplicación. Se utiliza para decorar superficies de cualquier tipo de sustratos de concreto y/o mampostería previamente acondicionada de forma adecuada, en áreas interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3.785 L
4 galones: 15,14 L

Diluyente

No requiere.

Rendimiento teórico

Hasta 8 m²/gal, variando el rendimiento según el color, condiciones del sustrato y técnica de aplicación. Esta línea se recomienda sólo aplicar una mano.

Secado

Al tacto: 2 horas
Secamiento duro: 24 horas

Condiciones de aplicación

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

Resistencia

Excelente resistencia a la abrasión, al agua, a los rayos UV y a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.



CARACTERÍSTICAS

- ▼ Acabado con efectos grafiados: chino, rayado-ondulado, diagonal, ondulado y cualquier otro, dependiendo de la creatividad del aplicador.
- Resalta frisos y columnas.
- Resistente a la intemperie, al agua, a los rayos UV.
- Lavable con cepillo de cerdas suaves.
- ▼ Excelente adherencia en superficies de concreto y asfálticas.
- Fácil de aplicar.
- ▼ Bajo contenido de COV, lo que la hace amigable con el medio ambiente.
- Libre de plomo y mercurio.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Palustra Especial.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ **Vehículo:** mezcla de resinas acrílicas especiales.
- **Pigmentos:** combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- **Color:** blanco y colores modernos según carta PINECO.
- **Aspecto de la película:** texturizado, grafiado mate.
- ▼ **Viscosidad original:** 110-135 K.U.
- **% Material no volátil/volumen:** entre 80-85%
- **Densidad:** 6,50-7,50 kg/gal.
- **PH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijas.
- ▼ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.

PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ERICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.