

IMPEReco

Impermeabilizante

MEMBRANA ACRÍLICA ELASTOMERICA

Es una nueva línea de recubrimientos emulsionados, tecnológicamente formulada con pigmentos y mezclas de resinas acrílicas elastoméricas con las cuales se logra obtener una película flexible capaz de adaptarse a la contracción y dilatación del sustrato, lo que garantiza su desempeño a largo plazo. Está diseñado específicamente para solucionar problemas de humedad, debido a filtraciones en placas de concreto nuevas, y para reforzar placas impermeabilizadas con manto asfáltico.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3.785 L

4 Galones: 15,14 L

Diluyente: Agua. Se recomienda como mínimo 2 capas generosas de aplicación, las cuales se realizan en manos cruzadas entre sí después de la primera capa diluida. Solamente se debe diluir la primera capa, las siguientes deben ser aplicadas sin dilución alguna.

Rendimiento teórico: 8m² por paila a una sola mano.

Secado al tacto: 1 hora

Repintado: 4 horas

Salud y seguridad: Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia: Excelente resistencia a la abrasión, al agua, a los rayos UV y a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fácil y directo de aplicar, debido a que no requiere de un previo calentamiento.
- ▶ Impermeabilizante para techos nuevos y en reparación, además es recomendado para usos en baños, en jardinerías, materos y otros, donde la humedad pueda ocasionar problemas en la superficie.
- Anti-Hongos y moho.
- ▶ Bajo olor (bajo COV), amigable con el medio ambiente.
- ▶ Libre de plomo y mercurio.
- ▶ Excelente rendimiento.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- ▶ Brocha (para zonas pequeñas, esquinas o cornisas).
- Rodillo.
- ▶ Haragán.
- ▶ Pistola convencional o airless.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▶ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino PINECO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Vehículo: resinas acrílicas elastoméricas.
- Pigmentos: combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- ▶ Color: blanco y según carta de colores Pineco.
- ▶ Aspecto de la película: mate.
- ▶ Viscosidad original: 90-95 K.U.
- % Material no volátil/volumen: entre 41-43%
- ▶ Densidad: 5,00-5,30 kg/gal.
- ▶ PH: 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ▶ La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- ▶ Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijás.
- ▶ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▶ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- ▶ No se debe apilar con más de tres tendidos.
- ▶ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▶ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- ▶ En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- ▶ No se vierta en cañerías.
- ▶ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.

PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA Estricta RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.

