

FONDO ANTICORROSIVO BASE AGUA; Formulado a partir de resinas acrílicas base agua de alta tecnología y pigmentos anticorrosivos, que nos permiten brindar un recubrimiento anticorrosivo de un amplio desempeño único en sus propiedades. Es una alternativa a un fondo alquídico convencional que otorga diferentes ventajas.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

1/4 Galón: 0,946 L
Galón: 3,785 L

Diluyente

De ser necesario AGUA.

- Brocha y Rodillo hasta un 5 %.
- Pistola Hasta un 10 %.

Rendimiento teórico

Hasta 55 m² /galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al Tacto: 1 Hora
Secamiento Duro: 4 Horas
Repintado: 2 Horas

Seguridad y salud

Para un uso seguro de este producto solicite la Hoja de Seguridad de la misma.

Resistencia

Excelente resistencia en interiores y uso doméstico. Buena resistencia a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

Aplicación

Brocha.
Rodillo.
Pistola (Si se desea un acabado Profesional).

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Fondo con excelente poder anticorrosivo.
- Excelente Adhesión (adhiera sobre esmaltes alquídicos envejecido).
- Se pueden diluir con agua. El hecho de no necesitar comprar Thinner implica un ahorro de dinero.
- Blanco Insuperable.
- ▼ No amarillea como los esmaltes alquídicos convencionales.
- Buena Nivelación.
- ▼ Rápido secado, acortando los tiempos de trabajo, ya que se puede aplicar una segunda mano en menos de 4 horas.
- Amigable con el medio ambiente: bajo olor, no inflamable, libre de metales pesados (cromo, plomo, mercurio).
- Excelente Rendimiento.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ No requiere. Solamente en superficies de Concreto deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ **Vehículo:** Polímeros Acrílicos en dispersión acuosa.
- **Pigmentos:** Combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- **Color:** Blanco, Rojo, Gris y Negro.
- **Aspecto de la película:** mate.
- ▼ **Viscosidad original:** 85-95 K.U.
- **% Material no volátil/volumen:** Entre 30-40%.
- **Densidad:** 4,6 - 5,2 kg / Gal.
- **PH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corrija cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. En superficies que ya contienen una capa de pintura o esmalte, realice una prueba de adherencia antes de aplicar el anticorrosivo.
- ▼ Si la película anterior es un esmalte, es indispensable lijar la superficie para remover por completo el brillo, con el propósito de obtener una adherencia adecuada. Luego, limpie la superficie para eliminar las partículas sueltas. En superficies galvanizadas, limpie la superficie con solvente mineral para eliminar la grasa y el polvo. Lije para abrir el poro, si fuera necesario. En caso de dudas o de alguna situación especial en la preparación de la superficie, comunicarse con su asesor de ventas.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ERICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.