

PRESTIGE

PINTURA EXTRA PREMIUM CLASE AAA

Es una nueva línea de recubrimientos acrílicos, formulados con pigmentos y resinas acrílicas de alta calidad, con las cuales se logra obtener un acabado excelente reducible en agua que ofrece excelente apariencia y protección a las estructuras recubiertas con él.

Está diseñado para proteger estructuras metálicas previamente fondeadas, superficies de concreto, aluminio y madera; debidamente preparadas, en ambientes civiles e industriales, tales como: oficinas, hospitales, colegios, unidades educativas y clínicas, centros comerciales, habitaciones, puertas, ventanas y barandas.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad
1/4 Galón: 0,946 L
Galón: 3,785 L

Diluyente
Agua.
Primera mano hasta un 10%
Segunda mano hasta un 5%

Rendimiento teórico
Hasta 48 m²/gal, variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado
Al tacto: 1 hora
Repintado: 4 horas

Resistencia
Excelente resistencia en interiores y uso doméstico.
Buena resistencia a la intemperie.

Limpieza de equipos
Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

Salud y seguridad
Para un uso seguro de este producto solicite la Hoja de Seguridad de la misma.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Por tratarse de un producto de base acuosa, está libre de olores y brinda una mayor seguridad para las personas y el medio ambiente.
- Cuando por razones de seguridad y ambiente no se recomienda el uso de solventes aromáticos o alifáticos, es un producto de gran utilidad.
- Acabado satinado.
- Colores modernos.
- ▼ Hidroesmalte no tóxico.
- No amarillea.
- Buena nivelación.
- Secado rápido.
- ▼ Bajo VOC.
- Fácil de aplicar.
- Libre de plomo y mercurio.
- Excelente rendimiento.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- ▼ Rodillo.
- Pistola (recomendado para superficies metálicas).

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ No requiere fondo anticorrosivo en metales.
- Solamente en superficies de concreto deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ **Vehículo:** resinas 100% acrílicas.
- **Color:** blanco y según carta de colores Pineco.
- **Aspecto de la película:** satinada.
- **Viscosidad original:** 85-90 K.U.
- ▼ **% Material no volátil/volumen:** entre 40-42%
- **Densidad:** 4,6-5,0 kg/gal.
- **pH:** 8-9.

HIDROESMALTE

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijas.
- ▼ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.