

PRESTIGE

PINTURA EXTRA PREMIUM CLASE AAA

Es una línea de pintura Extra Premium emulsionada, diseñada para proteger y decorar sustratos de concreto y/o mampostería en ambientes exteriores. Formulada con emulsiones acrílicas elastoméricas de alta calidad, las cuales permiten lograr una película flexible capaz de adaptarse a la contracción y dilatación del sustrato, lo que garantiza su desempeño a largo plazo. Idóneo para ser aplicada en fachadas y condiciones climáticas adversas.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3,785 L en colores y blanco.

4 Galones: 15,14 L en blanco.

Diluyente

Agua. Para brocha o rodillo: hasta 10%

Rendimiento teórico

Hasta 48 m²/gal, variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.

Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al tacto: 30 minutos

Repintado: 4 horas

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia

Excelente resistencia a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Película lavable y de larga duración.
 - En su formulación cuenta con aditivos repelentes de agua.
 - Excelente cubrimiento, rendimiento y blancura.
 - Excelente retención de color.
 - ▼ Excelente resistencia a la intemperie.
 - Fácil de aplicar.
 - ▼ Libre de plomo y mercurio.
 - Anti-Hongos y moho.
- Bajo olor y bajo contenido de COV, lo que la hace amigable con el medio ambiente.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- ▼ Rodillo.
- Pistola convencional.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ *Vehículo:* mezclas de emulsiones acrílicas y elastoméricas.
- *Pigmentos:* combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- *Color:* Blanco Assoluto y colores modernos según carta **PINECO**.
- ▼ *Aspecto de la película:* mate.
- *Viscosidad original:* 95-100 K.U.
- *% Material no volátil/volumen:* entre 35-37%
- *Densidad:* 5,20-5,60 kg/gal.
- *PH:* 8-9.

EXTERIORES MATE

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijas.
- En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- ▼ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.