

PRO

ACABADOS MATE

Premium

Es una línea de pinturas emulsionadas de excelente calidad, con un elevado poder de cubrimiento. Especialmente formulada para lograr un acabado decorativo para cualquier sustrato de concreto y/o mampostería previamente acondicionado de forma adecuada. Este producto es de fácil aplicación para áreas interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3,785 L
4 Galones: 15,14 L

Diluyente

Agua.
Para brocha o rodillo: hasta 5%

Rendimiento teórico

Hasta 40 m²/gal (por mano), variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al tacto: 30 minutos
Repintado: 4 horas

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia

Buena resistencia en interiores y exteriores.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Buena nivelación.
- Alto rendimiento.
- Acabado mate.
- ▼ Poder de cubrimiento pro.
- Fácil de aplicar.
- Libre de plomo y mercurio.
- ▼ Bajo Olor y bajo contenido de COV lo que la hace amigable con el medio ambiente.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- ▼ Rodillo.
- Pistola convencional.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ **Vehículo:** mezclas de emulsiones acrílicas.
- **Pigmentos:** combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- **Color:** Blanco Assoluto y colores modernos según carta PINECO.
- **Aspecto de la película:** mate.
- ▼ **Viscosidad original:** 90-95 K.U.
- **% Material no volátil/volumen:** entre 29-31% (dependiendo del color)
- **Densidad:** 5,20-5,60 kg/gal.
- **PH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijás.
- ▼ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.