

PRO

ACABADOS SATINADO

Premium

Es una línea emulsionada de alta calidad que garantiza un buen acabado tanto en áreas interiores como exteriores. Formulada para dar a las superficies de cualquier tipo de sustrato de concreto y/o mampostería previamente acondicionado de forma adecuada, un acabado satinado de aspecto brillante y sedoso, lavable y con excelente resistencia al frote húmedo, lo cual permite la fácil remoción de sucio, manchas y grasas.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3,785 L
4 Galones: 15,14 L

Diluyente

No requiere.

Rendimiento teórico

Hasta 38 m²/gal (por mano), variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al tacto: 30 minutos
Repintado: 4 horas

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia

Excelente resistencia en interiores. Línea de uso doméstico y lavable.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.



CARACTERÍSTICAS

- ▼ Acabado satinado.
- 100 % lavable a partir de 7 días una vez aplicado el producto.
- Buena relación cubrimiento y rendimiento
- ▼ Excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- Fácil de aplicar.
- Libre de plomo y mercurio.
- ▼ Bajo olor y bajo contenido de COV, lo que la hace amigable con el medio ambiente.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- ▼ Rodillo.
- Pistola convencional.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ **Vehículo:** mezclas de emulsiones acrílicas.
- **Pigmentos:** combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- **Color:** Blanco Assoluto y colores modernos según carta PINECO.
- **Aspecto de la película:** satinado.
- ▼ **Viscosidad original:** 90-95 K.U.
- **% Material no volátil/volumen:** entre 22-24% (dependiendo del color)
- **Densidad:** 4,30-4,60 kg/gal.
- **PH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijás.
- ▼ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías.
- Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.

PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.