

ESPECIALIZADOS

Texturizado

Extra Premium

Es una línea Extra Premium de recubrimientos acrílicos emulsionados, de acabado texturizado altamente decorativo permitiendo modificar la apariencia de las superficies con una fácil aplicación a rodillo. El acabado final es resistente al agua y al sol, por lo cual se utiliza para proteger y decorar interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3.785 L
4 galones: 15,14 L

Diluyente

No requiere.

Rendimiento teórico

Hasta 8 m²/gal, variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Esta línea se recomienda sólo aplicar una mano.

Secado

Al tacto: 2 horas
Secamiento duro: 4 horas

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia

Moderada resistencia en interiores y exteriores.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

Condiciones de aplicación

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima sea cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Sirve para ocultar imperfecciones en el friso y decorar la superficie.
- Puede ser repintado con pinturas convencionales emulsionadas.
- Alta resistencia contra agentes externos.
- Lavable con cepillo de cerdas suaves.
- ▼ Excelente adherencia.
- Fácil y directo de aplicar.
- Anti-Hongos y moho.
- Libre de plomo y mercurio.
- Bajo olor y bajo contenido de COV, lo que la hace amigable con el medio ambiente.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Rodillo especial.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ **Vehículo:** mezclas de resinas acrílicas emulsionadas.
- **Pigmentos:** combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- **Color:** blanco y colores modernos según carta PINECO.
- **Aspecto de la película:** texturizado-grafiado mate.
- ▼ **Viscosidad original:** 115-130 K.U.
- **% Material no volátil/volumen:** entre 63-65% (dependiendo del color)
- **Densidad:** 6,60-7,10 kg/gal.
- **PH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijás.
- ▼ En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.